

VB20 EXPRESS AHŞAP TUTKALI

ÜRÜN TANIMI

Yüksek kaliteli PVA c dispersiyon yapıştırıcı

KULLANIM ALANLARI

Ağacı ağaca, yumuşak- ve sert ağaç, sentetik levha ve sunta. Kaplama işleri ve kağıt, karton, kağıt veya kumaş tabanlı PVC malzemeleri ağaç ve sunta yüzeylere yapıştırmak için çok uygundur. Ayrıca pencere ve kapı gibi dış mekan masif uygulamalarında kullanılır. Özellikle name dayanıklı ve yüksek performans isteyen uygulamalar için uygundur. Kurduğunda şeffaftır, ağaçtan daha kuvvetlidir.

ÖZELLİKLERİ

İnceltilebilirlik: Su ile, sadece gerek var ise.

Dona dayanıklılık: Orta. Donmuş ise, yapıştırıcıyı iyi ısıtılmış bir odada (+20° C, ısıtıcı önüne kesinlikle koymayın) yavaşça açılmaya bırakın., ve iyice karıştırın. Yapıştırıcı homojen kıvama geldiğinde tekrar kullanıma hazırdır. Ufak deneme yapılması tavsiye edilir.

Neme dayanıklılık: Çok iyi

Uygunluk: with EN 204 D3 (DIN 68602 B3)

TEKNİK VERİLER

Temel Madde	: Polivinilasetat (PVA c dispersiyon.)
Renk	: beyaz, kuruduktan sonra şeffaf
Katı madde	: 50%.
Özgül ağırlık	: 1080 kg/m ³ .
pH	: 3.2 ± 0.4 (23 °C) DIN ISO 976
Vizkozite	: 12000 ± - 3000 mPa.s (DIN EN 2555; 20rpm, 23° C)
Minimum film oluşma sıcaklığı	: 6° C
D4 özelliği kazandırmak için	: sertleştirici 3-5 % oranında

UYGULAMA

Yüzeyin hazırlanması: Yapıştırılacak yüzeyler temiz, kuru ve yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapıştırılacak yüzeyler birbirine tam oturmalıdır.

Aletler: Büyük yüzeylere uygulama yapmak için kuvvetli fırça veya özel uygulama aletleri gerekir. Aletleri kullandıktan hemen sonra su ile temizleyin.

Uygulama ısısı: + 10°C'nin altında ısılarda kullanmayın. Düşük ısılarda yapıştırıcının ve yüzeylerin ısısının çevrenin ısısından daha fazla olmasına özen gösterin. Ahşap malzemenin nem oranı 8-12% olmalıdır.

Çalışma süresi: Yaklaşık 8 dakika.

Kaplama alanı: 5-7 m²/kg

Kullanma talimatı: Kullanmadan evvel yapıştırıcıyı iyice karıştırın. Her iki yüzeye eşit ve düzgün tabaka halinde yapıştırıcı sürün.

Sürülen yapıştırıcının emilmesi için biraz bekleyin ve 8 dakika içinde parçaları kenarların tam oturacağı şekilde işkence veya press kullanarak çok dikkatlice birleştirin. 2-3 kg/m² 'lik bir basınç kafi gelir. Ahşap malzemenin nem oranı ve oda ısısına göre 30 dakika ile 1 saat arası basınç uygulamak gerekir.

D4 özelliği kazandırmak amacıyla sertleştirici eklendiğinde (3-5 %) ihtiyaç kadar karıştırılmış ürün hazırlanmalı ve 4-5 saat geçmeden tüketilmelidir.

Sertleştirici eklenmiş ürün tüketilmediği takdirde özelliğini yitirmektedir.

Presleme süreleri:

Pres sıcaklığı	+20° C	+50° C	+80° C
Uygulama			
Masifi masife	20 dak.	10 dak .	8 dak.
Kaplamayı ağaca	10 dak .	6 dak .	4 dak.
Sentetik levhayı ağaca	20 dak .	10 dak .	6 dak.

Presleme süresi çevrenin ve malzemenin nem oranına ve sürülen yapıştırıcı kalınlığına bağlıdır.

ARTIKLAR VE LEKELER

Islak yapıştırıcı artıklarını derhal su ile temizleyin. Kuruyan yapıştırıcı ancak mekanik yollar ile temizlenebilir.

DEPOLAMA ÖZELLİKLERİ

VB20 ekspres ahşap tutkalı 'nın don görmeyen ve sıkı kapalı ambalajda saklanmak şartı ile raf ömrü 2 senedir.



ASM ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. VE TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
Dudullu OSB DES Sanayi Sitesi No:3 16/17 34776 Ümraniye İSTANBUL
Tel: (0216) 499 19 10 Faks: (0216) 499 19 36
www.asmmarketing.com bilgi@asmmarketing.com