

1. Ürün Açıklaması

Ürün açıklaması	: PROFT RTV SİLİKON tek komponentli, asidik kürleşen, 350°C'ye kadar olan yüksek sıcaklıktaki uygulamalarda genel amaçlı yalıtım için kullanılan silikon izolasyon malzemesidir. Sürekli esnek silikon özelliği vermek için havanın nemıyla oda sıcaklığında kürleşir.	
Ürün formu	: Karışım	
Ticari adı	: PROFT RTV SİLİKON	İmalatçı
Maddenin/karışımın kullanımı	: Yapışkanlar, dolgular	Yaşar Teknik Dış Tic A.Ş
Tavsiye edilen kullanım	: Endüstriyel kullanım Mesleki kullanımlar Tüketici kullanımı	İnönü Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:3 Gebze / KOCAELİ - TURKEY Phone: +90 (850) 307 74 74 www.yasarteknik.com.tr
Ürün türü	: Yapışkanlar, dolgular	

2. Nitelikler

Nitelikler	: Sarkmaz Düşük (-40°C) ve yüksek sıcaklıklarda (+350°C) esnektir Düşük (+5°C) ve yüksek (+40°C) sıcaklıklarda tabancayla uygulanabilir Yüzeyi çabuk kürleşir Aletle iyi kullanım özellikleri mevcuttur Esneklik özelliğini 350°C' ye kadar olan sürekli sıcaklıklarda korur
------------	---

3. Uygulama

- 350°C sıcaklığa uzun süre maruz kalan ek yerlerinin yalıtımında (fırın ve baca inşaatında) kullanılır.
- Yüksek sıcaklıklara maruz kalan bağlantı ve genişleme derzlerinin yalıtımında kullanılır.
- Endüstriyel uygulamalar için uygundur.
- Isı cam, vitrifiye yüzeyler, seramik karolar, bazı plastikler ve bir çok boyaya mükemmel yapışır

4. Uygulama Talimatları

- Uygulama sıcaklığı +5 °C ve +40 °C arasındadır
- Uygulanacak yüzeyler kuru ve temiz olmalı, toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır
- Kartuşun ucunu kesip tabancaya yerleştiriniz
- Silikonu yüzeye şerit şeklinde uygulayınız
- Etrafa bulaşmış silikonu sabunlu su ile temizleyiniz
- Tavsiye edilen genişlik/derinlik oranı 2/1'dir

5. Teknik Özellikler (@ 23 °C %50 RH)

Fiziksel hali	: Katı
Kimyasal Esası	: Asetoksi.
Görünüm	: Macun.
Koku	: karakteristik
Kürleşme Sistemi	: Nem
Kabuk Oluşum Zamanı	: 5 – 20 dakika
Kürleşme Hızı	: 4 – 5 mm/gün
Kopma Uzama	: 150 % ± 30
Gerilme Mukavemeti	: 0,7 N/mm² ± 0,1
Sertlik Shore A	: 25
Yoğunluk	: 1,03 g/cm³ ±0,01 @23°C



PROFT RTV SİLİKON (SIVI CONTA)

Teknik Bilgi Formu

Hazırlanma tarihi: 11/09/2016
TDS.09.27

Güncelleme tarihi: 05/10/2023

Kaçıncı güncelleme olduğu: 0.4 TDS No.:

Viskozite, kinematik	: Uygulanmaz
Parlama noktası	: Uygulanmaz
Isı Dayanımı	: -40 – 350 °C
Uygulama Sıcaklığı	: 5 → 40 °C

6. Ambalajlama

Ambalajlama	: Orijinal ambalaj
Renk	: kırmızı. Siyah. Gri.

Kartuş 280 ml	Ambalaj 24 pc/kol
Kartuş 310 ml	Ambalaj 24 pc/kol

7. Raf Ömrü ve Depolama

Saklama koşulları	: İyi havalandırılan yerde depolayın. Soğuk tutun. Nemden koruyun. Kuru yerde depolayın. Kapalı kapta saklayın.
Depolama sıcaklığı	: 0 → 35 °C

Kartuş 280 ml	18 ay (üretim tarihinden itibaren, oda sıcaklığında depolanırsa)
Kartuş 310 ml	18 ay (üretim tarihinden itibaren, oda sıcaklığında depolanırsa)

8. Sağlık ve Güvenlik

Zararlı fizikokimyasal etkiler ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri	: Bildiğimiz kadarıyla, bu ürün doğru mesleki hijyen ve güvenlik prensiplerine uygun elleçlendiği takdirde herhangi bir risk teşkil etmez
Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri	: Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın.
Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri	: Cildi bol su ile yıkayın.
Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri	: Gözleri tedbir amaçlı suyla yıkayın.
Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri	: Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.
Diğer tıbbi tavsiye veya tedaviler	: Semptomatik olarak tedavi edin.
Ellerin koruması	: Koruyucu eldivenler
Gözlerin koruması	: Koruyucu gözlükler
Deri ve vücudun korunması	: Uygun koruyucu kıyafet giyin
Solunum yollarının korunması	: Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum ekipmanı giyin

9. Yorumlar

Bilgi mevcut değildir

10. Standartlar ve Sertifikalar

Standartlar ve Sertifikalar	: EN 15651-1 EN 15651-2
-----------------------------	----------------------------

Teknik Bilgi Formu

SORUMLULUK REDDİ Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız kaynaklardan temin edilmiştir. Ancak, doğruluklarına dair açık veya üstü kapalı bir garanti verilmeden sunulmaktadır. Ürünün elleçlenme, depolanma, kullanım ya da bertaraf edilme koşulları veya yöntemleri kontrolümüz dışındadır ve bilginiz dahilinde olmayabilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı, ürünün elleçlenmesi, depolanması, kullanımı veya bertaraf edilmesinden doğabilecek her türlü kayıp veya hasara dair sorumluluğu reddediyoruz. Bu Güvenlik Bilgi Formu, yalnızca bu ürünün kullanımı için hazırlanmıştır. Eğer ürün başka bir üründe bileşen olarak kullanılırsa bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler geçersiz olabilir.