

Genel amaçlı poliüretan aerosol dolgu köpüğü

ÖZELLİKLER

- Düşük büyüme yapar, yüzeylere asırı basınç uygulamaz ve kapı kasalarını germez.
- Çok hızlı kurur, nemlendirme ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Mükemmel hücre yapısı ve stabilite, yalıtım değeri yüksektir ve çekme yapmaz.
- Yarı-esnek yapıda, kolayca sekle sokulabilir, kesilme ihtiyacı duyulmaksızın el ile düzeltilebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Pencere kasalarını çevreleyen boşlukların doldurulması,
- Gaz, su, elektrik vb tesisatlara ait boruların penetrasyon boşluklarının doldurulması,
- Binalardaki delik, çatlak ve boşlukların İzolasyon amaçlı doldurulması,
- Pano, tablo, klima, havalandırma kanalı vs için montaj uygulamaları.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

750 ml aerosol teneke, 16'li koli

TEKNİK BİLGİLER

Yoğunluk (TM 1002)	24-28 kg/m ³
Verim	35-45 litre/1000ml
Yanma Sınıfı (DIN 4102-2)	B3
Hacim Kaybı (TM 1004)	5% max
Büyüme (TM 1010)	150-180%
Yapışmazlık Süresi	8-10 dakika
Kesilebilirlik Süresi	30-40 dakika
Tamamen Kuruma	12-24 saat
Renk	Açık Sarı
Thermal stabilite	-50 °C ile +100 °C

DOLDURUR-FILLS
İZOLE EDER-INSULATES

NS66



YÜZEY HAZIRLIĞI

• Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalı; yağ, pas ve gevşek parçalar içermemelidir. Yüzeylerin hafifçe nemlendirilmesi köpüğün performansını arttıracak, kurumasını hızlandıracaktır. Uygulama alanlarının köpük uygulanmayacak çevresi koruma amaçlı örtülebilir.



UYGULAMA TALİMATI

- Tenekeyi kuvvetlice çalkalayınız.
- Uygulama yüzeylerinin nemlendirilmesi kuruma hızını, hücre yapısını, verimi ve yapışma mukavemetini olumlu etkileyecektir.
- Teneke baş aşağı durumdayken tetiğe basarak köpük çıkışı sağlayınız.
- Köpük büyüme yapacağından, uygulama boşluklarını kısmen doldurunuz.
- Uygulama esnasında tenekeyi ara ara çalkalamaya devam ediniz.
- Bir sonraki uygulama için pipeti teneke üzerinde bırakınız, aksi takdirde ventili aseton benzeri bir solvent ile temizleyiniz.



UYARILAR

- UV ışınlarında korunmak istenen köpük boyanmalı veya üzeri kapatılacak şekilde mastik uygulanmalıdır.
- Teflon, PE ve PP plastiklerin üzerlerine güçlü yapışma sağlamak mümkün değildir.
- Islak köpük SIBAX Köpük Temizleyici veya aseton benzeri bir solvent ile temizlenebilir.
- Sertleşmiş köpük sadece mekanik yöntemlerle temizlenebilir.



RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA

Serin ve kuru ortamda, dik vaziyette +10°C ve +30°C arası depolanması durumunda, üretim tarihinden itibaren 15 ay.



GÜVENLİK BİLGİLERİ

Difenilmetan -4,4 diizosiyanat içerir. Uzun süre tenefüs edilmesi durumunda solunum organlarında hassasiyet oluşturabilir. Islak köpük ile cildin uzun süre temas etmesi lokal kızarıklığa ve hassasiyete neden olabilir. Bu nedenle kullanım esnasında ortam havalandırılmalı, köpüğün cilt ile temasından kaçınılmalı, tercihen eldiven ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. Aerosol teneke yanıcı itici gazlar ile yüksek basınç altında doldurulmuştur. Bu nedenle delinmemeli, yüksek sıcaklıklardan ve alev kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Detaylı bilgi için ürüne ait güvenlik bilgi formuna başvurunuz.